



СЕРИЯ GENERAL PURPOSE
GP 12-1.3S

ТИП АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи серии **General Purpose** произведены по технологии AGM (Absorbent Glass Mat – электролит абсорбирован в стекловолоконном мате-сепараторе). Обладают системой рекомбинации газов VRLA, герметизированные, необслуживаемые. Применение патентованного сплава Pb-Ca-Sn-Al повышает плотность энергии и защиту от коррозии, а также обеспечивает длительную работоспособность и эффективность работы аккумулятора. Аккумуляторы General Purpose специально разработаны для широкого спектра применения. Необслуживаемая конструкция и высокая надежность, обеспечивает стабильную и эффективную работу.




Технические характеристики

Номинальное напряжение	12 В
Число элементов.....	6
Номинальная ёмкость.....	1.3Ач
-20 часовой разряд.....	(10,8В/эл) - 1.32Ач
- 5 часовой разряд.....	(10,5В/эл) - 1.115Ач
- 3 часовой разряд.....	(10,2В/эл) - 1.053Ач
- 1 часовой разряд.....	(9,6В/эл) - 0.789Ач
Срок службы в циклах при 25°C:	
100% D.O.D.....	350 циклов
50% D.O.D.....	600 циклов
30% D.O.D.....	1300 циклов
Максимальный ток заряда (25°C.....	0.39А
Максимальный ток разряда (25°C).....	13А (5сек)
Внутреннее сопротивление (25°C).....	≈89mΩ
Вес (±3%)	0.54кг



Размеры				Клеммы
Длина	Ширина	Высота	Полная высота	
98±2мм	43±1мм	52±2мм	57±2мм	F00



Рабочий диапазон температур

Разряд.....	от°C -20 до 60°C
Заряд.....	от°C -10 до 60°C
Хранение.....	от°C -20 до 60°C

Зависимость ёмкости от температуры

40°C(104°F)	103%
25°C(77°F)	100%
0°C(32°F).....	86%

ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАТЕНТОВАННЫЙ
PB-CA-SN-AL СПЛАВ



ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ
ЭНЕРГИИ И ПОВЫШЕННОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ
КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ




ОБЛАДАЮТ НИЗКИМ САМОРАЗЯДОМ И
РАССЧИТАНЫ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
СЛУЖБЫ В БУФЕРНОМ РЕЖИМЕ 6 ЛЕТ



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ
ТЕМПЕРАТУР ОТ -20°C ДО +60°C

*Аккумулятор необходимо зарядить по истечении 6 месяцев хранения, в противном случае в результате сульфатации может произойти необратимая потеря емкости. Продукция совершенствуется, поэтому компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления.

КОНСТРУКЦИЯ АКБ



Параметры заряда


Циклический режим - 14.1-14.4 В

Коэффициент температурной компенсации
зарядного напряжения - 30 мВ /эл/ °С

Буферный режим - 13.6-13.8 В/эл

Коэффициент температурной компенсации
зарядного напряжения - 18 мВ/эл/ °С

Параметры разряда



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



ИБП



Телеком



Котлы и насосы



Аварийное
электроснабжение



Лодки
и катера



Медицина



Резервное
питание

ТАБЛИЦА РАЗРЯДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Конеч. напр. (В)	Минуты				Часы						
	10	15	30	45	1	1.5	2	3	5	10	20
Разряд постоянным током (Ампер, 25°C)											
9.6V	3.50	2.74	1.40	0.990	0.789	0.640	0.491	0.369	0.237	0.126	0.069
9.9V	3.34	2.61	1.33	0.956	0.770	0.624	0.479	0.360	0.232	0.125	0.069
10.2V	3.18	2.49	1.27	0.924	0.751	0.609	0.467	0.351	0.226	0.124	0.068
10.5V	3.15	2.47	1.26	0.914	0.751	0.602	0.452	0.342	0.223	0.123	0.067
10.8V	3.12	2.44	1.25	0.904	0.741	0.589	0.437	0.332	0.219	0.122	0.066
Разряд постоянной мощностью (Ватт, 25°C)											
9.6V	42.3	34.2	19.3	13.7	10.2	7.84	5.90	4.20	2.77	1.53	0.826
9.9V	40.3	32.6	18.4	13.2	10.0	7.65	5.76	4.10	2.71	1.52	0.818
10.2V	38.4	31.1	17.5	12.8	9.73	7.46	5.62	4.00	2.64	1.50	0.810
10.5V	37.1	30.1	17.2	12.5	9.58	7.35	5.53	3.92	2.61	1.48	0.799
10.8V	35.7	29.2	16.7	12.2	9.41	7.24	5.45	3.85	2.58	1.46	0.788



ООО « ВЕКТОР БАТТЕРИ » - является поставщиком аккумуляторных батарей различного типа и назначения от ведущих мировых заводов под собственным брендом VEKTOR BATTERY. Компания предоставляет решения для любых задач, от резервного питания до сложных энергетических систем, гарантируя качество и долговечность продукции.